

4200 强碱性苯乙烯系阴离子交换树脂

4200 为凝胶型强碱苯乙烯系阴离子交换树脂。再生效率高、

冲洗效果好等特点。它主要用于除盐水混床、阴离子态金属络合物分离和废水处理等。

本产品符合国家及行业标准的技术指标。

理化性能指标：

外 观	白色至淡黄色透明球状颗粒
骨 架	苯乙烯 - 二乙烯苯交联共聚物
出厂形式	Cl ⁻
全交换容量 ， mmol/g ， ≥	3.5
体积交换容量 ， mmol/ml ， ≥	1.3
湿视密度 ， g/ml	0.60 - 0.75
湿真密度 ， g/ml	1.06 - 1.10
含水量 ， %	45 - 59

建议操作条件：

1. PH 范围： 1 - 14
2. 最高使用温度： 氯型 ≤ 60 ℃
3. 最小树脂层高度：800 mm 以上
4. 再生液浓度： NaOH（3 - 5 %）
5. 再生液用量： NaOH（3 - 5 %）体积 ： 树脂体积 = 1.5 - 2 ： 1
6. 再生液流速： 5 - 8 m / h
7. 再生接触时间： 45 - 60 min
8. 正洗流速： 10 - 20 m / h
9. 正洗时间： 约 30 min
10. 运行流速： 15 - 30 m / h

相关提示：我们提供产品的使用建议和数据是出于善意，鉴于产品的用途、工艺和使用条件，均不在我们的控制范围，所以我们不保证其使用效果。用户有责任确定本产品 and 产品信息是否合适使用。